


บทที่ 6

การสังเคราะห์ในลอน 6, 10


ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ (polymer) หรือที่เรียกว่า พอลิเมอร์ไรซีชัน (polymerisation) เป็นปฏิกิริยาเคมีของการเปลี่ยนสารโมเลกุลเล็ก ๆ ที่เรียกว่ามอนอเมอร์ (monomer) ไปเป็นสารที่มีน้ำหนักโมเลกุลใหญ่ที่เรียกว่า พอลิเมอร์




อาจกล่าวได้ว่าพอลิเมอร์ไรซีชันเป็นการเชื่อมโมเลกุลของมอนอเมอร์หลาย ๆ โมเลกุลเข้าด้วยกันโดยเริ่มต้นจากการเกิดเป็นไดเมอร์ (dimer) ก่อน



จากนั้นไดเมอร์ก็จะทำปฏิกิริยากับมอนอเมอร์ที่เหลือให้เป็นไตรเมอร์ (trimer)



และเมื่อกระบวนการดังกล่าวข้างบนเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ภายใต้สภาวะเหมาะสม ในที่สุด ก็จะได้สารพอลิเมอร์ออกม้า ปัจจุบันพอลิเมอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก สิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายอย่าง เช่น เสื้อผ้าที่เราร่วมใส่ กระดุมเสื้อ สันร่องเท้า ปากกา-ลูกปืน ไม้บรรทัด กระเบื้องยางบูพีน ถุงพลาสติก ยางรถyn ต์ สิ่งของเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ ผลิตได้จากพอลิเมอร์ พอลิเมอร์มีหั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น เชลลูลอส ยางธรรมชาติ และที่ได้จากการสังเคราะห์ขึ้น พอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์นั้น เครียบได้จากมอนอเมอร์ เช่น พอลิเมอร์ที่ใช้ทำถุงพลาสติก ได้แก่ พอลิเอธิลีน สังเคราะห์จากเอธิลีน ซึ่งเป็นมอนอเมอร์ ดังนี้



อักษร n เรียกว่าระดับของการเกิดพอลิเมอร์ (degree of polymerisation) เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าผลิตผลพอลิเมอร์ที่ได้มีขนาดใหญ่เพียงใด ถ้า $n = 100$ หมายความว่า หนึ่ง-

อักษร n เรายาระดับของการเกิดพอลิเมอร์ (degree of polymerisation) เป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าผลิตผลพอลิเมอร์ที่ได้มีขนาดใหญ่เพียงใด ถ้า $n = 100$ หมายความว่า หนึ่ง-


โมเลกุลของพอลิเอธิลีนประกอบด้วยหน่วยที่ซ้ำกัน (ในที่นี้คือ $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$) อยู่ 100 หน่วย จะสังเกตเห็นว่าหน่วยที่ซ้ำกันนั้นเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ และในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โมเลกุลของพอลิเมอร์ที่ได้เป็นของผสมของโมเลกุลที่มีค่า n แตกต่างกัน บังอาจมีค่า n สูง บังอาจมีค่า n ต่ำ และบางโมเลกุลอาจมีค่า n เท่ากันอยู่บ้างโดยบังเอิญ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ปะปน กันและทุกโมเลกุลมีหน่วยที่ซ้ำ ๆ กันเหมือนกันหมดคือ $(-\text{CH}_2\text{CH}_2-)$

เราพอจะแบ่งพอลิเมอร์ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามวิธีการเกิดพอลิเมอร์ไว้ เช่น คือ


1. พอลิเมอร์แบบรวมตัว (addition polymer) พอลิเมอร์ชนิดนี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มเข้าไปของมอนомерโดยผ่านกระบวนการอินิชิเรชัน (initiation), พรอพาเกชัน (propagation) และเทอร์มิเนชัน (termination) มอนomerที่ใช้มักจะต้องมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย พันธะคู่ระหว่างคาร์บอน-คาร์บอนอยู่ในโมเลกุลด้วย

ตัวอย่าง


อินิชิเรชัน หมายถึง การริเริ่มปฏิกิริยาโดยอาจเกิดขึ้นจากการแตกด้วยของโมเลกุล-ริเริ่มให้ได้เป็นแรดิคัล (radical initiator)




พรอพาเกชัน หมายถึง การเกิดการแพร่ออกไปของปฏิกิริยา



เทอร์มิเนชัน หมายถึง การเกิดการสิ้นสุดของปฏิกิริยาซึ่งอาจเกิดได้ 2 วิธี คือ โดยการรวมตัวเข้าด้วยกัน



หรือ โดยวิธีดิสพรอพอร์ชันเนชัน (disproportionation)



2. พอลิเมอร์แบบควบแน่น (condensation polymer) พอลิเมอร์ชนิดนี้เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของสองหมู่ฟังก์ชัน แล้วทำให้เกิดการขัดເطا莫เลกุลเล็ก ๆ (เช่น น้ำ, เมทานอล, แอมโมเนีย หรือไฮโดรเจนคลอไรด์) ออกไปในขั้นตอนการเตรียม ทำให้ได้พอลิเมอร์ขึ้นมา

พันธะโคเวเลนต์ที่เกิดขึ้นระหว่างมอนอเมอร์ทั้งหลายมักจะเกิดมาจากการทำปฏิกิริยาให้ได้ เอสเทอร์ (ester) เอามีด (amide) หรืออะซิตอล (acetal)

ไนลอน (Nylon) และพอลิเอสเทอร์ (polyester) เป็นตัวอย่างของพอลิเมอร์ควบแน่นที่เราคุ้นเคยและพบเห็นมาก

การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบควบแน่น (condensation polymer) เช่น พอลิเอามีด (polyamide) และพอลิเอสเทอร์ (polyester) โดยปกติแล้วจะให้ตัวทำปฏิกิริยาที่หลอมอยู่ ทำปฏิกิริยากันในสภาวะที่ปราศจากอากาศเพื่อบริ่งกันปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้นและส่วนใหญ่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง $200 - 275^{\circ}\text{C}$ ในบางขั้นตอนของปฏิกิริยาอาจต้องใช้สูญญากาศที่แรงอีกด้วย และช่วงระยะเวลาของการทำปฏิกิริยาที่ค่อนข้างนานซึ่งอาจกินเวลาตั้งแต่ 4 ชั่วโมงไปจนถึง 24 ชั่วโมง

ไนลอน (Nylon)

ไนลอนเป็นชื่อสามัญของพอลิเมอร์สังเคราะห์จำพวกพอลิเอามีดซึ่งเส้นตรงที่มีความเป็นผลึกสูง ไนลอนที่ผลิตขึ้นเกือบทั้งหมดนำไปใช้งานเป็นเส้นไสังเคราะห์แทนเส้นใยจำพวกพอลิเอามีดหรือโปรดีนในธรรมชาติ เช่น ขนสัตว์ และเส้นด้ายไหม นอกจากนี้แล้วยังใช้ผลิตวัตถุอื่น ๆ ที่มีความแข็งแกร่ง เช่น เพียงเกียร์ คอร์ดไนลอน (nylon cord) ของยางรถบันต์ เป็นต้น

ความพยายามสังเคราะห์เส้นไบสังเคราะห์ประเภทพอลิเอามีด และพอลิเอสเทอร์เริ่มขึ้นพร้อมกันด้วยการวิจัยพื้นฐานในปี ค.ศ. 1929 โดย แคโรเทอร์ส (Carothers) นักเคมีชาวอเมริกัน ณ ห้องวิจัยของบริษัทถูปองต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคโรเทอร์สได้พยายามสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของพอลิเอามีดและพอลิเอสเทอร์หลายชนิดควบคู่กันไป พบว่าในบรรดาพอลิเมอร์ที่เตรียมขึ้นในขณะนั้น ไนลอน 6, 6 มีสมบัติที่ดีและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ที่จะนำไปผลิตในเชิงการค้า จึงได้มุ่งพัฒนาพอลิเมอร์นี้จนถึงขั้นผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในปี ค.ศ. 1938 ผลิตภัณฑ์สิ่งแรกที่ทำจากไนลอน 6, 6 คือถุงน่องไนลอน ซึ่งวางแผนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1939 และได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริกา ก่อนสองครั้งที่ 2 เล็กน้อยคือ ปี ค.ศ. 1940


ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไนลอน 6, 6 ได้รับความนิยมตั้งแต่เริ่มผลิตมาติดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จากความสำเร็จอันน่าตื่นเต้นนี้เอง ได้มีการค้นคว้าวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสังเคราะห์และพัฒนาพอลิเอามีดอื่น ๆ เพื่อแข่งขันกับไนลอน 6, 6 ซึ่งก็ได้รับผลสำเร็จเช่นกัน คือการสังเคราะห์และพัฒนาไนลอน 6 จนสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ wang ตลาด

ได้ในปี ก.ศ. 1940 บริษัทที่วางแผนตลาดผลิตภัณฑ์ไนลอน 6 คือ บริษัท I.G. Farbenindustrie ของเยอรมัน ในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์จำพวกไนลอนที่มีวางแผนตลาดกันทั่วไปเกือบทั้งหมดเป็นเส้นใย ไนลอน 6, 6 และไนลอน 6


ไนลอนที่สำคัญ

ไนลอน 6, 6 ไนลอน 6 และไนลอนอื่น ๆ ที่สำคัญมีดังนี้


Nylon 6, 6



Nylon 6



Nylon 6, 10




การเรียกชื่อไนลอนในการนี้ที่มีเลขเพียงเลขเดียว เช่น ไนลอน 6 หมายถึงหน่วยที่ซ้ำ ๆ กันของพอลิเอไมด์ ประกอบด้วยโซ่อาร์บอนที่มีจำนวนคาร์บอน 6 ตัว หรือพอลิเอไมด์ที่เกิดจากมอนомерที่มีจำนวนคาร์บอนทั้งหมด 6 ตัว ในกรณีที่มีเลขสองตัว เช่น ไนลอน 6, 6 เลขตัวแรก หมายถึง หน่วยที่ซ้ำ ๆ กันประกอบด้วยหน่วยที่มาจากการไดอะมีนที่มีจำนวนคาร์บอน 6 ตัว ส่วนเลขตัวหลัง หมายถึง หน่วยที่ซ้ำ ๆ กันที่มาจากการไดเบซิก ที่มีจำนวนคาร์บอนเท่ากับ 6 ตัว ในทำนองเดียวกันไนลอน 6, 10 หมายถึง พอลิเอไมด์ที่ไดรีym จากไดอะมีนที่มีจำนวนคาร์บอน 6 ตัว และกรดไดเบซิกที่มีจำนวนคาร์บอนเท่ากับ 10 ตัว เป็นต้น

การเตรียมไนลอน 6, 10 จากเอกสารเมธิลีนไดอะมีนและเซบะโคอิคลอไรด์

ในการทดลองนี้จะเป็นการเตรียมพอลิเอไมด์ที่รู้จักกันในนามของ ไนลอน 6, 10 โดยที่เทคนิคของพอลิเมอร์ไรเซชันที่ใช้ในการเตรียมนี้เรียกว่า “interfacial polymerization” ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ไรเซชัน แบบขั้นตอน (step – reaction polymerization) หรือแบบควบแน่นที่เกิดขึ้นที่

ชั้นระหว่างหน้า (interface) ของสารละลายน้ำที่เป็นของเหลวสองชั้นที่ไม่ละลายกัน ซึ่งในแต่ละชั้น ก็จะมีมอนอเมอร์ตัวหนึ่งละลายอยู่ ตัวอย่าง ชั้นของสารอินทรีย์ (organic phase) จะมีเอชิค-คลอไรด์ (acid chloride) ละลายอยู่ ในชั้นของน้ำ (aqueous phase) จะใส่ไดอะมีนลงไป เป็นต้น และเนื่องจากมีไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (by - product) ของปฏิกิริยาเกิดขึ้น ดังนั้นในชั้นของน้ำมักจะเติมพลาค acid acceptor ลงไป เช่น NaOH, Na₂CO₃, หรือให้ไดอะมีนละลายอยู่ในชั้นของน้ำในปริมาณที่มากเกินพอ


ปฏิกิริยาเคมีของการเตรียม ในตอน 6, 10 ที่เกิดขึ้นไม่สลับซับซ้อน และมีดังนี้



Interfacial polymerisation

เทคนิคที่สำคัญอันหนึ่งที่ใช้เตรียมพอลิเอไมด์จากเอชิค chloride และไดอะมีน คือทำการแยกสารตั้งต้นทั้งสองออกเป็น 2 ชั้น ให้ชั้นหนึ่งเป็นสารละลายน้ำโดยมีไดอะมีนละลายอยู่ และอีกชั้นหนึ่งเป็นสารละลายน้ำที่มีเอชิคคลอไรด์ละลายอยู่ เมื่อค่อยๆ เทสารละลายน้ำทั้งสองเข้าด้วยกัน ณ อุณหภูมิห้องปฏิกิริยาการควบแน่นเกิดอย่างรวดเร็วที่บริเวณชั้นระหว่างหน้าเกิดพอลิเมอร์ซึ่งสามารถดึงขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเป็นเส้นด้ายหรือเป็นฟิล์ม วิธีนี้มีประโยชน์มาก เพราะมีข้อได้เปรียบ 2 ประการ คือ

1. ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยทั่วไปจะสิ้นสุดลงได้พอลิเมอร์ในเวลาอันสั้น (1 นาทีหรือน้อยกว่า)
2. ปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ เป็นการประหยัดพลังงาน ขจัดปัญหาการเกิดปฏิกิริยาข้างเคียง และหมายสำหรับเตรียมพอลิเมอร์ที่ไม่เสียหายที่อุณหภูมิสูง



พอลิเมอร์界面ชั้นแบบ interfacial พอลิเมอร์เกิดขึ้นระหว่างชั้นทั้งสองของสารละลายน้ำสามารถดึงออกมาน้ำได้

การทดลอง

เตรียมสารละลายน้ำ ซึ่งประกอบด้วยเซบะโคลิล คลอไรด์ 1 มล. (4.65 มิลลิโมล) และสารบอนเตตราคลอไรด์ 50 มล. จากนั้นเตรียมสารละลายน้ำ B ซึ่งประกอบด้วยเอกซ์เมธิลีนไดอะมีน 1.1 กรัม (9.5 มิลลิโมล), NaOH 0.75 กรัม (ประมาณ 7 เม็ด) และน้ำ 25 มล.

เทสารละลายน้ำ A (organic phase) ลงในบีกเกอร์ทรงสูงขนาด 100 มล. แล้วค่อยๆ เทสารละลายน้ำ B (aqueous phase) ตามลงไป โดยที่พยายามอย่าให้สมกับชั้นของ A สารละลายน้ำ B ซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าจะแยกชั้นอยู่ข้างบน แล้วตั้งทิ้งไว้จนกว่าจะเกิดพิล์มของพอลิเมอร์ขึ้นระหว่างชั้นทั้งสอง (อาจเติมสีย้อมลงไปในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะให้เห็น interface ระหว่างชั้นทั้งสองได้ดียิ่งขึ้น เช่น อโซเบนซีน (azobenzene) เหมาะที่ใช้กับชั้นของสารอินทรีย์ ส่วนฟีโนฟทาลีนและสีใส่อหาราเหมะที่จะใช้กับชั้นของน้ำ)

ใช้แท่งหรือปากดินสอ คิบที่ตรงกลางของพิล์มพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นที่ interface และดึงขึ้นเป็นเส้นยาวอย่างต่อเนื่อง โดยให้พันและม้วนอยู่รอบๆ หลอดทดลอง (test tube)

หรือแท่งแก้ว (glass rod) ล้างเส้นไนлонที่ได้ด้วยเอทานอล หรือ 50% อัซตีโนในน้ำ แล้วตามด้วยน้ำตามลำดับ หลังจากนั้นจึงนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 30°C ในตู้อบ หรือตั้งทิ้งไว้ให้แห้งบนกระดาษกรองแล้วเก็บไว้ส่งในครัวต่อไป

การทดสอบความเป็นเส้นใย

ในลอก 6, 10 ที่ได้จากการทดลองนี้จะมีคุณสมบัติทางกายภาพเหมือนกับในลอก 6, 10 ที่เตรียมมาจากปฏิกิริยาควบแน่นในสภาวะที่หลอมเหลว (melt condensation) หรือในสารละลาย (condensation in solution) ทุกประการ ที่จะแสดงให้เห็นว่าผลผลิตที่ได้เป็นพอลิเมอร์จริง ๆ ให้นักศึกษาเตรียมเส้นใย (fiber) จากพอลิเมอร์ที่หลอมโดยขันแรกจะให้พอลิเมอร์หลอมอยู่บน spatula ที่เป็นโลหะ โดยใช้เบลวไฟอ่อน ๆ หรืออาจใช้ hot plate ก็ได้ แล้วดึงพอลิเมอร์ที่กำลังหลอมมาเป็นเส้นใย โดยการนำแท่งแก้วไปสัมผัสถักกับพอลิเมอร์ที่หลอมอยู่แล้ว ค่อย ๆ ดึงออกมาอย่างช้า ๆ

ประโยชน์ของในลอก 6, 10

HEMA สำหรับเป็นองค์ประกอบในส่วนที่เป็นไข่ของไข่ เช่น แปรรูปพัน แปรรูปขัดฟัน เครื่องกีฬา เส้นด้ายในลอกสำหรับเย็บแผล เป็นต้น เพราะในลอก 6, 10 มีความยืดหยุ่น และต้านทานน้ำได้ดี กล่าวคือ มีความสามารถในการดูดซึมน้ำได้ดี

คำเตือนท้ายบท

1. จงอธิบายจุดประสงค์ในการใส่ NaOH หรือ Na_2CO_3 ลงไปในปฏิกิริยา
2. จงเขียนสมการแสดงการเกิดเกลือที่อาจเกิดขึ้นจากการนำเอาหนึ่งโมเลกุลของ 1,6-hexanedioic acid และ 2 โมเลกุลของ 1, 6 – hexanediamine ทำปฏิกิริยา กัน

เอกสารอ้างอิง

R.M. Roberts, J.C. Gilbert, L.B. Rodewald and A.S. Wingrove, “Modern Experimental Organic Chemistry”, 4th ed., New York : CBS College Publishing, 1985.